

CASALI SPORT FLOOR™ 380

พื้นผิวเรซินอะครีลิค สำหรับเคลือบผิวสนามกีฬา

คุณลักษณะ

Supersoft™ 380 ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวสนามกีฬาทั้งภายในและภายนอกจากประเทศอิตาลี ผลิตจากเรซินอะครีลิคกับทรายควอทซ์แห้งคัดเกรด มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวสูง นุ่ม ลดแรงกระแทก ทนทานแสงอัลตราไวโอเล็ตได้เป็นอย่างดี

พื้นที่เหมาะสม

- พื้นสนามกีฬา
- Fitness
- พื้นทางเท้า
- พื้นทางวิ่ง
- พื้นสนามเด็กเล่น

คุณลักษณะพิเศษ

- คุณสมบัติทางเทคนิคที่ตีเยี่ยม
- ออกแบบสนามกีฬาโดยตรง
- มีความนุ่มและยืดหยุ่นตัวสูง
- ทนทานการสิ้นไหล
- ซึมซับแรงกระแทก เพื่อความปลอดภัยของสรีระ
- ให้ความรู้สึกรวดเร็ว ปลอดภัย และสนุกสนานขณะเล่นกีฬา
- ใช้งานได้ยาวนาน
- ยืดเกาะเหนียวแน่น และแข็งแรง
- มีคุณสมบัติในการซึม
- ประหยัดในการบำรุงรักษา
- ฟิล์มสีทนทานต่อแสงยูวี ไม่ซีด ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

Abrasion Resistance	2.6 g
Specific Gravity	1.24 kg/L
Viscosity	30,000 mPa - S
pH	8
Resistance to Chemical	Excellent
Working Temperature	50-C
Dry Mass Residue	52%
Dry Volume Residue	42%
Elongation(DIN53504)	40%
Tensile Strength	0.67 N/mm ²
Slip Resistance (Dry)	105
Slip Resistance (Wet)	67
UV Resistance	Compliant

สี สีฟ้า, สีเขียว, สีแดง สามารถสั่งสีได้

ลักษณะภายนอก

- สีสิ้นสวยงาม

การเตรียมพื้นผิวและการติดตั้ง

- ชั้นรองพื้น : ผสม Arena™ 350 4.75 กก./ถัง และ Polybond™ 560 9.5 กก./แพ็ค เกลบบนพื้นผิวเกลี่ยให้ทั่ว ด้วยไม้กวาดแข็งหรือแปรง
- ชั้นกลาง : ผสม Arena™ 350 25 กก./ถัง และ Polybond™ 560 3.2 กก./แพ็ค และน้ำสะอาด 4.2 ลิตร ติดตั้งโดยใช้คราดอารีน่า ทำซ้ำชั้นตอนเดิมจนพื้นผิวเรียบ
- ชั้น Supersoft : ผสม Supersoft 9.71 กก. กับ ทรายควอทซ์แห้ง 9.71 กก. กับน้ำสะอาด 4 ลิตร ใช้คราดปาดให้ทั่วพื้นผิว ประมาณ 57 ตรม. เคลือบซ้ำอีก 2 ชั้น ระยะเวลาห่างกัน ประมาณ 1-2 ชม.ต่อชั้น สำหรับชั้นที่ 4 และชั้นสุดท้ายผสม Supersoft 10.85 กก. กับทรายควอทซ์แห้ง 7.25 กก. และ น้ำสะอาด 3.71 ลิตร กวาดให้ทั่วพื้นผิวประมาณ 57 ตรม.

การเปิดใช้งาน

3 วัน บมตัวสมบูรณ์

อัตราส่วนการใช้งาน

- ชั้นรองพื้น 95 ตรม./เซ็ท
- ชั้นกลาง 20 ตรม./เซ็ท/ชั้น
- ชั้นบน 57 ตรม./เซ็ท/4 ชั้น

บรรจุภัณฑ์

PRIMER	
• Arena™ 350	4.75 กก./ถัง
• Polybond 560	9.5 กก./ถัง
MIDDLECOAT	
• Arena™ 350	25 กก./ถัง
• Polybond 560	3.2 กก./ถัง
TOPCOAT	
• Supersoft	40 กก./ถัง
• Qs No.60	25 กก./ถัง

อายุการเก็บรักษา

- 1 ปีนับตั้งแต่การเปิดใช้งาน

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก MSDS



Technology for Engineers

รายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและจากประสบการณ์การทำงาน การผสมและการเช็ดตัวของผลิตภัณฑ์ อาจจะไม่แปรผันไปตามหน้างาน เช่น สภาพของพื้นเดิม อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทของอากาศ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบโดยผสมผลิตภัณฑ์ในจำนวนเล็กน้อยก่อนและปรับการผสมให้เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย บริษัท รอค้าเท็น จำกัด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนข้อมูลตามความเหมาะสม ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และควรตรวจสอบจากเอกสารฉบับล่าสุด ดังที่ระบุเป็นวันที่บริเวณด้านล่าง